

Époxy ultra rapide  
pour réparations  
dans le bois

RATIO DE MÉLANGE

2:1

### CARACTÉRISTIQUES

Très basse viscosité

Adhère efficacement aux  
substrats

Utile pour des retouches

Réduit le temps de production

Sablage rapide



Communiquer avec

POLYMÈRES TECHNOLOGIES pour  
de plus amples renseignements :

support@polymerestechologies.com

## DESCRIPTION

CHILL FIX™ est un système époxyde à 100 % fait de matières réactives et possédant une haute résistance aux rayons ultraviolets. C'est un produit de choix pour effectuer des réparations sur le bois ou des retouches après coulée. Il offre un temps de prise ultrarapide et une adhérence remarquable pour optimiser le temps de production d'un projet.

Ce produit peut être appliqué sur toute surface en bois exempte de graisse et de contaminants pour réparer trous, fissures et nœuds. Sablage possible 3 heures après son application.

## INSTRUCTIONS

### PRÉPARATION

Avant d'utiliser le CHILL FIX™, s'assurer de mélanger 2 parties de A avec 1 partie de B en volume (ou 100 A pour 44 B en poids). Mélanger uniformément avec une spatule en métal pendant environ 2 minutes en s'assurant de bien racler les rebords et le fond du contenant.

### MODE D'EMPLOI

Puisque le temps de vie en pot de ce système n'est que de 13 minutes à 22 °C (72 °F) pour une masse de 200 g, il faut s'assurer de ne pas mélanger plus de matériel qu'il n'est possible d'appliquer ou de couler à l'intérieur du temps de vie en pot. Il est important de noter que le temps de vie en pot sera raccourci dans un environnement plus chaud et sera allongé dans un environnement plus frais. Également, plus la quantité de résine à mélanger sera grande, plus son temps de vie en pot diminuera.

**Ne pas mélanger plus de 150 mL à la fois. Le reste du mélange non utilisé peut dégager une chaleur importante; prendre garde au risque de brûlures. Toujours faire un test préliminaire sur un échantillon avant d'utiliser ce produit.**

### ENTREPOSAGE

Entreposer le CHILL FIX™ sur une palette ou une étagère à 22 °C (72 °F) à une humidité relative de moins de 60 %. Un environnement plus froid augmentera la viscosité de chaque partie A/B et un environnement plus chaud la diminuera. Le matériel non durci peut être facilement nettoyé en utilisant de l'alcool isopropylique ou notre produit POLY CLEANER™.



Époxy à prise ultra rapide  
Temps de vie en pot de 13 minutes

Ensembles A/B disponibles en format  
de 1,5 L

Époxy ultra rapide  
pour réparations  
dans le bois

RATIO DE MÉLANGE

# 2:1

### CARACTÉRISTIQUES

Très basse viscosité

Adhère efficacement aux  
substrats

Utile pour des retouches

Réduit le temps de production

Sablage rapide



Communiquer avec  
POLYMÈRES TECHNOLOGIES pour  
de plus amples renseignements :  
[support@polymerestechologies.com](mailto:support@polymerestechologies.com)

PROPRIÉTÉS TYPIQUES (À 22 °C/72 °F)	PARTIE A	PARTIE B	MÉLANGE
VISCOSITÉ (Brookfield (cps))	450	125	250
CONSISTANCE	Liquide		
DENSITÉ (g/cm <sup>3</sup> )	1,14	1,01	1,085
RATIO DE MÉLANGE EN VOLUME	2	1	2/1
RATIO DE MÉLANGE EN POIDS	100	44	100/44
COULEUR	Transparent		
TEMPS DE VIE EN POT pour 200 g	13 minutes		
TEMPÉRATURE EXOTHERMIQUE MAXIMALE (ASTM D 2471-71)	161 °C		
MÛRISSEMENT*	8 heures selon le design et le volume de la pièce		

\*Après que le matériel soit solidifié, le mûrissement complet peut être accéléré à 51,7 °C (125 °F).

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (ÉTAT SOLIDE APRÈS 7 JOURS À 22 °C/72 °F)

ESSAIS	MÉTHODE	RÉSULTATS	
DURETÉ	ASTM D 785 65	Shore D	82
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	ASTM D 695 80	MPa*	86,24
		% déformation max.	3,88
RÉSISTANCE À LA TENSION	ASTM D 638 Type 1	MPa	44,7
RÉSISTANCE À LA FLEXION	ASTM D 790A	MPa	119
ÉLONGATION	ASTM D 790A	%	2,9
TEMPÉRATURE À LA DÉFORMATION		455 kPa**	59 °C
		1820 kPa	56 °C
RÉSISTANCE À L'IMPACT	ASTM D 256 81	J/m***	4,9
RÉTRÉCISSEMENT LINÉAIRE	ASTM D 2566 79	cm/cm	0,0014
RÉSISTANCE À L'ABRASION	TABER CS 17-1000 GR	0,054	
TAUX D'EXPANSION LINÉAIRE THERMIQUE	ASTM D 696 79	4,33 x 10 <sup>-5</sup>	

\*1 MPa = 145 lb  
\*\*1 kPa = 0,145 psi  
\*\*\*53,4 J/m = 1 blF/po

## PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant usage.
- Manipuler ce produit en suivant les règles et mesures de sécurité usuelles.
- Assurer une bonne ventilation.
- Porter des gants, lunettes de sécurité et vêtements de protection.
- Une fois le contenant ouvert, POLYMÈRES TECHNOLOGIES n'a plus aucun contrôle ou responsabilité sur ce produit.
- La durée de vie du produit dans les contenants originaux non ouverts est d'un (1) an à partir de la date d'achat, et ce, dans les conditions d'entreposage recommandées.

## IMPORTANT:

La partie B de ce système peut s'oxyder s'il est exposé à l'air ambiant. Refermer le contenant rapidement et éviter de le laisser à l'air libre sur une longue période. Conserver les contenants à une température de 22 °C (72 °F) et à un niveau d'humidité relative de moins de 60%.

L'oxydation de la partie B n'altère en rien la performance du produit. L'addition d'un pigment de couleur masquera le jaunissement.

Pour amoindrir ce phénomène, nous emballons nos produits sous atmosphère d'azote dans des contenants en métal de haute qualité, contrairement à des contenants en plastique HDPE qui font respirer le liquide et en accélèrent la contamination.

Il est important de valider la couleur lorsque mélangée avec la partie A avant d'entamer un projet. Dans l'éventualité où la couleur ne serait pas satisfaisante, il est préférable que le consommateur achète un nouvel ensemble A/B, ces deux parties n'étant normalement pas vendues séparément.

Il est recommandé de suivre les règles de sécurité provinciales et fédérales. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau et du savon. Garder hors de la portée des enfants.

### GARANTIE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation et sur l'application de ce produit, le fabricant et/ou le distributeur ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie se limite donc au remplacement d'un produit dont l'utilisateur aura démontré à la satisfaction du fabricant et du distributeur qu'il est effectivement défectueux. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit s'assurer que le produit convient à l'utilisation que celui-ci veut en faire. Seul l'utilisateur assume les risques liés à cette utilisation. L'utilisateur doit s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant des essais à court, moyen et long terme pour valider les résultats, et ce, selon les conditions d'utilisation et les instructions prévues. Cette garantie limitée exclut toute responsabilité relative à des dommages indirects, accidentels ou spéciaux. Sauf la garantie décrite ci-dessus, l'utilisateur reconnaît expressément et accepte lors de l'achat de ce produit que le fabricant et/ou le distributeur se dégagent de toute autre responsabilité et que toute autre garantie expresse ou implicite relative à une garantie de qualité marchande et une garantie implicite relative à la qualité du matériel sont expressément exclues.

[ventes@polymerestechologies.com](mailto:ventes@polymerestechologies.com)

6330, boulevard Laurier O, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 9A7

+1 450 250-3058